



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовка концентрат PROMIX

Миттельгрунт

по пористым основаниям

Область применения:

Грунтовка PROMIX-Миттельгрунт, концентрат, предназначена для обработки поверхностей: газо- пенобетона; керамического и силикатного кирпича; бетонных, цементных и гипсовых стяжек; керамзито- и шлакоблоков; цементных и гипсовых штукатурок. Применяется для обработки основания перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, при укладке облицовочной плитки с использованием плиточных клеев, при устройстве гипсовых и гипсоцементных стяжек. Для внутренних и наружных работ.

Состав:

Вода, полимерная дисперсия, технологические добавки, наполнители.

Свойства:

- Снижает и регулирует впитывающую способность основания
- Способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Рекомендуемая температура применения от +5 до +35. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью. Разбавлять PROMIX-Миттельгрунт чистой водой (см. таблицу). **ВНИМАНИЕ: в неразбавленном виде не наносить!** Разбавленный водой состав равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с грунтованной поверхностью проводить после полного её высыхания (не менее 5 часов). При устройстве наливных полов рекомендуется наносить грунтовку в два слоя (второй слой наносится после полного высыхания первого). Не смешивать грунтовку с другими материалами.

Условия нанесения:

температура окружающей среды от +5 °C
относительная влажность воздуха (80 ± 5) %

Время высыхания:

полное высыхание поверхности не менее 6 часов при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %.

Расход:

- при однослойном покрытии НЕ РАЗБАВЛЕННОЙ грунтовки – 0,05 кг/м²

ВНИМАНИЕ: в неразбавленном виде не наносить! расход готового раствора (разбавленного) см. таблицу 1.

табл.1

Основание	Разбавление концентрат : вода	Расход грунтовочного раствора, кг/кв.м.
Газо- и пенобетон	1:5	0,30
Силикатный кирпич	1:4	0,25
Керамзитобетон / Шлакобетон	1:4	0,25
Керамический кирпич	1:3	0,20
Цементная / гипсовая штукатурка	1:3	0,20
Цементная / гипсовая стяжка	1:3	0,20
Гипсокартонный лист (ГКЛ) / гипсоволокнистый лист (ГВЛ)	1:3	0,20

Растворитель:

Вода

Транспортирование и хранение:

- в плотно закрытой заводской таре
- грунтовку рекомендуется транспортировать и хранить при температуре не ниже 0 °С. Возможна транспортировка грунтовки при отрицательных температурах сроком не более 21 день
- грунтовка выдерживает 4 цикла заморозки-разморозки, для приведения ее в рабочее состояние необходимо поставить в теплое помещение и дать отогреться. **ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** принудительно нагревать грунтовку с использованием различных нагревательных приборов, это приведет к утрате исходных технических характеристик и свойств грунтовки.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства
- дата производства указана на упаковке

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- хранить в недоступном для детей месте

Товар сертифицирован. ГОСТ Р 52020-2003, ТУ 2310-001-12551923-2017

Фасовка: Ведро: 10кг

Хранение: 12 месяцев с даты производства