



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и потолков

Super Tack 3

Область применения:

Глубокоматовая латексная краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью. Обладает экономичным расходом благодаря высокой укрывистости. Идеально подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурку и т.д.), обои под покраску, гипсокартон. Сертифицирована для применения в общественных, детских, учебных, медицинских учреждениях.

Состав:

Акриловая дисперсия, пластификаторы, пигменты, наполнители, пленкообразователи, консерванты, специальные добавки, вода

Свойства:

- паропроницаемое (дышащее) покрытие
- высокая укрывистость
- скрывает небольшие дефекты поверхности
- легко наносится без потёков и разбрызгивания
- повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов
- покрытие устойчиво к мытью без применения моющих средств
- экологически чистый продукт, не имеет резкого запаха
- диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С
- рекомендована для применения в промышленных, жилых, общественных, детских, учебных, медицинских и профилактических учреждениях

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Мел, известь, масляные, отслаивающиеся покрытия и другие разделительные вещества необходимо удалить. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и твердым. Если поверхность рыхлая, осыпающаяся, минеральная либо сильно впитывающая, то рекомендуется предварительная обработка акриловым грунтом марки «PROMIX»

Краска наносится в 1-2 слоя.

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от +5 °С
- относительная влажность воздуха (80 ± 5) %

Время высыхания:

- для нанесения следующего слоя 1 час при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %.
- полное высыхание поверхности 2-3 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %.

Расход:

- при однослойном покрытии оставляет – 100- 150 г/м² (1 кг на 7-10 м²).

Растворитель:

Вода, но не более 5 % от объема краски.

Транспортирование и хранение:

- в плотно закрытой заводской таре
- краску рекомендуется транспортировать и хранить при температуре не ниже 0 °С. Возможна транспортировка краски при отрицательных температурах сроком не более 21 день
- краска может подвергаться 4-х кратному циклу заморозки-разморозки, для приведения ее в рабочее состояние необходимо поставить в теплое помещение и дать отогреться. **ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** принудительно нагревать краску с использованием различных нагревательных приборов, это приведет к утрате краской исходных технических характеристик и свойств.
- для приведения краски в рабочее состояние необходимо ее перемешать по всему объему, желательно механизированным способом (электромиксером), в течение 10-15 минут (краска примет однородную консистенцию и вернется в исходное состояние).
- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
- дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- хранить в недоступном для детей месте

Товар сертифицирован. ГОСТ Р 52020-2003, ТУ 2310-001-12551923-2017

Фасовка: Ведро: 14кг

Хранение: 12 месяцев с даты производства