ГЛУБОКО-МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА PROMIX Super Tack 7
ТУ 2310-001-12551923-2017

Краткий обзор

Краткая характеристика: Высококачественная матовая износостойкая акриловая краска для внутренних работ. Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к интенсивному мытью с абразивными моющими средствами. Благодаря высокой укрывистости обладает экономичным расходом.

Назначение: Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка и т.д.), обои под покраску, гипсокартон.

Сферы применения: Сертифицирована и рекомендована для применения в общественных, жилых, детских, учебных, медицинских и профилактических учреждениях.

Свойства:

- Покрытие устойчиво к интенсивному мытью с абразивными моющими средствами.
- Паропроницаемое («дышащее») покрытие.
- Высокая укрывистость и экономичный расход.
- Тиксотропная, легко наносится без потёков и разбрызгивания.
- Повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов.
- Экологически чистый продукт, не имеет резкого запаха.

Диапазон эксплуатации покрытия: от -60 °С до +60 °С.

Состав:	Акриловая дисперсия, пластификаторы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия:	После высыхания краска образует матовую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений системы колеровки-……???
Колеровка:	Система компьютерной колеровки по каталогам Ral / NCS

Технология применения

Пригодные подложки:	Полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка и т.д.), обои под покраску, гипсокартон.
Подготовка поверхности:	Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, свободной от разделяющих веществ, несовместимых покрытий (силикатные, масляные и др. ЛКМ) и обладать несущей способностью. Поверхность необходимо очистить от грязи и жира, удалить отслоения, пыль и посторонние частицы. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать (зерно Р240-Р320). Рыхлые, сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Неровности глубиной более 3 мм предварительно выровнять выравнивающей шпатлевкой PROMIX-H. Для достижения более гладкой поверхности в последнем слое использовать финишные шпатлевки (Pro Spray, PROMIX-F). При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты. При окраске обоев убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее 48 ч после поклейки. При проведении окрасочных работ влажность основания должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении – 40 - 65%.
Нанесение:	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 5 °С. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность: • при окрашивании больших площадей – интерьерным полиакриловым, полиамидным, велюровым валиком. В зависимости от длины ворса покрытие может быть гладким либо с выраженной фактурой • при окрашивании безвоздушным распылением с диаметром распылительного отверстия 0,012 - 0,017 дюйма в 1 - 2 слоя; Рекомендованный фильтр для безвоздушного краскораспылителя - 100 mesh.

• при окрашивании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной в 2 – 3 слоя либо пневмораспылением с диаметром сопла 2 - 4,0 мм при рабочем давлении 3 - 4 атм. в 2 слоя;
Упаковку с частично использованным материалом тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок. Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – для валика не более 5 %, при безвоздушном нанесении или пневмонанесении - около 10 %.
Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 28 суток. После работы инструмент, отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.

Температурный режим, время высыхания:

Время высыхания для нанесения следующего слоя — 8 часов при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %. Полное высыхание поверхности — 48 часов при температуре +20 °С и относительной влажности (80 ± 5) %. При низких температурах время высыхания поверхности увеличивается. Через 30 дней после покраски поверхность можно мыть с использованием бытовых абразивных моющих средств (блеск покрытия может немного измениться).

Расход:

До 14м2/л при однослойном покрытии. Фактический расход зависит от впитывающей способности и структуры основания и уточняется пробным нанесением.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение:

Краску хранить в плотной закрытой таре при температуре от +5 °С до +30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении. Транспортировать при температуре до -30 °С не более 30 суток. Разморозку проводить при комнатной температуре; после чего свойства краски восстанавливаются. Краска выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением своих свойств. Допускается расслоение после оттаивания; при этом необходимо тщательно перемешать краску до однородного состояния. Не использовать для размораживания нагревательные приборы.

Срок годности:

24 месяца с даты производства краски при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке производителя и соблюдении условий транспортирования и хранения.

Меры предосторожности:	Краска пожаровзрывобезопасна. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза не- медленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания - индивидуальные средства защиты. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности). Свидетельство о
	БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. Краска не токсична, пожаровзрывобезопасна; не смешивать с другими типами красок. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты.
Подтверждающие документы:	ГОСТ Р 52020-2003. ТУ 2310-001-12551923-2017.